



АКУСТАТ
штукатурка

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Для улучшения акустических свойств внутренних помещений. Для нанесения на стены и потолок на основания: бетон, кирпич, ГКЛ, ГВЛ, блоки. Для ручного нанесения.

Преимущества

- Легкий вес
- Шумопоглощение
- Теплоизоляция
- Ручное нанесение
- Толщина слоя до 50мм

Форма упаковки: бумажный мешок 9кг, 48 мешков на деревянном поддоне.

Срок годности и условия хранения: 12 месяцев с даты выпуска в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке на деревянных поддонах.

Техника безопасности: При попадании растворной смеси на кожу и слизистую, промыть обильно холодной проточной водой.

Технические характеристики

Состав: портландцемент, вспученный минерал, химические добавки

Внешний вид: сухая смесь серого цвета

Температура применения: +10...+25С

Расход материала: 0,6-0,7кг/м²/мм

Расход воды: 7,2л/9кг(мешок)

Жизнеспособность растворной смеси: не менее 1 ч

Прочность сцепления с основанием (28 суток): не менее 0,3МПа

Толщина слоя: 20/30/40/50мм

Теплопроводность: 0,13Вт/(м*К)

Подготовка основания: основание должно быть сухим, ровным и чистым, без слабых участков; без высолов, плесени и пр. Для выравнивания впитывающей способности минеральных оснований, выполнить обработку грунтовкой.

Способ приготовления: Материал готовить в растворосмесителе или в отдельной емкости с применением электроинструмента. Использовать всё содержимое мешка. В емкость с заранее дозированным количеством чистой холодной воды, засыпать сухую смесь и перемешать в течение 2-3 минут со скоростью вращения насадки 400 оборотов в минуту до получения однородной массы без комков. Через 5 минут выполнить повторное перемешивание в течение 1 минуты. Растворную смесь выработать в течение часа. Высокий уровень относительной влажности, а также пониженная или повышенная температура могут влиять на жизнеспособность раствора.

Способ применения: Перед нанесением материала поверхность увлажнить. При нанесении штукатурной смеси желательно сделать обрызг толщиной 5-10мм. Время сушки обрызга 1 сутки. Далее поверхность увлажнить, выполнить нанесение штукатурки одним слоем требуемой толщины. После высыхания штукатурного слоя возможно проведение дальнейших работ через 2 недели. Убедитесь, что штукатурный слой полностью высох. Далее необходимо обработать поверхность шлифмашиной типа "Жираф" с насадкой-пылесосом, для вскрытия структуры и выравнивания поверхности. Шлифмашины вибрационного типа не применять. Необходимо тщательно обеспылить поверхность. Применяемое зерно для шлифовки 40, 60, 80 подобрать по месту.

Рекомендации: Работы выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами. Для затворения сухой смеси использовать только чистую воду. Не добавлять в сухие смеси и растворы какие-либо другие материалы. Не направлять отопительные приборы на поверхность сырой штукатурки. Окраска сухой и обработанной поверхности возможна после нанесения паропроницаемого грунта исключительно краскопультом с минимальным количеством краски (150-200гр/м²). Применяйте интерьерные краски только на водной основе.